



EUCON ARF

aditivo reductor de agua con altas resistencias finales

Descripción

EUCON ARF es un aditivo plastificante y reductor de agua para concreto, empleado cuando se requiere un excelente desarrollo de resistencias. Cumple la norma ASTM C 494 como tipo "A", no contiene cloruros adicionados que puedan promover la corrosión del acero de refuerzo.

Aplicaciones principales

- EUCON ARF está especialmente formulado en concretos que requieren un eficiente desarrollo de resistencias especialmente a edades finales, gracias a su alto poder dispersante.
- Empleado cuando se tienen condiciones de temperatura variante 15–30 °C, manteniendo buenas características de trabajabilidad y fraguado.

Ventajas

- Empleado como reductor de agua puede alcanzar reducciones hasta del 13 % dependiendo del diseño y materiales empleados.
- Empleado este aditivo se obtienen excelente plasticidad y manejabilidad de la mezcla, con retardos moderados del fraguado.
- Reduce la segregación y el sangrado.
- Reduce la permeabilidad.
- Aumenta la durabilidad.
- Incrementa las resistencias finales por encima del 25 % respecto a una mezcla control.
- Mejora de manera importante el factor de uso del cemento en una mezcla de concreto.

Información técnica

Resultados técnicos:

Empleando una mezcla de control o testigo se pueden obtener:

Reducción de agua: hasta del 13 %

Resistencias a todas las edades:

3 días..... 125 % respecto a mezcla control

7 días..... 125 % respecto a mezcla control

14 días..... 130 % respecto a mezcla control

28 días..... 130 % respecto a mezcla control

Cambios en los tiempos de fraguado:

Fraguado Inicial: 2:30 horas más respecto a un testigo

Fraguado Final: 1:30 horas más respecto a un testigo

Densidad.....1.18 +/- 0.01 g/ml

pH.....7.00 +/- 1.00

Apariencia....Líquido color café oscuro

Envase

- A granel.
- Cubeta de 19 L
- Tambores de 200 L

Se recomienda mantener el aditivo siempre tapado en los tanques y tambos que EUCOMEX provee.

Tiempo de vida

12 meses en el envase original cerrado.

Instrucciones de uso

Si se emplea como reductor de agua, en dosis de 6 mL/kg a 8 mL/kg debe ser adicionado al agua de mezcla logrando reducciones hasta del 10 % del agua de mezclado.

La dosificación exacta dependerá de la compatibilidad aditivo cemento y materiales del lugar de obra por lo cual deberán realizarse ensayos previos.

EUCON ARF es compatible con otros aditivos de EUCOMEX y debe ser adicionando de manera independiente.

Precauciones/Limitaciones

- La sobre dosificación del aditivo puede generar retardos importantes en el fraguado, sin embargo esto no afecta las resistencias finales.
- Se recomienda iniciar el curado del concreto tan pronto como desaparezca el agua de exudación del concreto o mortero, es decir el concreto tome una apariencia mate.
- Los datos arriba mencionados corresponden a pruebas de laboratorio con diferentes diseños de f'c (250, 300, 350 Kg/cm²), sin embargo es necesario realizar pruebas en sitio con los materiales a utilizar y la dosis óptima.
- La permanencia del efecto de fluidez se mantiene de 30 a 45 minutos. Se recomienda iniciar el curado del concreto tan pronto como desaparezca el agua de exudación del concreto o mortero, cuya detección es fácil por el cambio de aspecto de la superficie de concreto de brillante a mate. La membrana de curado debe ser de buena calidad y su aplicación debe ser oportuna sobre la superficie del concreto con un buen acabado ya concluido.
- Usar guantes de hule y gafas de seguridad durante su manipulación.
- Los cambios en los tipos de cemento, agregados y la temperatura modifican el desempeño de los aditivos en la mezcla de concreto variando resultados en el concreto fresco o endurecido. En coordinación con el Asesor Técnico Comercial EUCOMEX de la región correspondiente, es fundamental efectuar pruebas de desempeño de los aditivos bajo las condiciones propias de cada obra. De ésta manera, se podrá definir la solución que ofrezca un mejor costo-beneficio a nuestros clientes.
- Agite el producto antes de usar.
- El producto debe almacenarse en su envase original, bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

Rev. 04.16

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx



EUCLID GROUP
EUCOMEX