



EVERCLEAR VOX

SELLADOR ACRÍLICO BASE AGUA PARA CONCRETO CON BAJO CONTENIDO DE VOC

DESCRIPCIÓN

EVERCLEAR VOX es un sellador acrílico base agua para concreto con excelente resistencia a enrojecimiento y amarillamiento ocasionado por la exposición a rayos UV. Este sellador proporciona un atractivo acabado y protección a todas las superficies de concreto y está recomendado para su uso en concreto decorativo. Formulado con bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC por sus siglas en inglés). EVERCLEAR VOX cumple con todas las regulaciones de los Estados Unidos y Canadá. Su bajo olor y emisiones le permiten ser aplicado en interiores y exteriores. Cuando EVERCLEAR VOX seca tiene un acabado transparente y mate pero puede obtenerse alto brillo con capas adicionales.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Concreto estampado, coloreado, pigmentado con ácidos.
- Piedra artificial, concreto para adoquines y unidades prefabricadas.
- EVERCLEAR VOX es adecuado para espacios interiores y áreas de servicios ligeros.
- Andadores, banquetas y pisos de concreto.

VENTAJAS

- Sellador de brillo medio, sin amarillamiento, proporciona protección y mejora la apariencia en el concreto.
- Cumple con todas las regulaciones de EPA y para Compuestos Orgánicos Volátiles incluyendo OTC, LADCO, Maricopa Country y California (CARB y SCAQMD).
- Bajo aroma.
- Excelente resistencia a la abrasión y coloración.
- Puede aplicarse sobre capas previas de selladores base agua o solvente.
- Excelente facilidad de repintado.
- ▲ Puede contribuir a la obtención de puntos LEED (EQ Crédito 4.2).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Viscosidad [CPS]	5
Color	Blanco lechoso (húmedo)
Transparente (seco)	
Secado al tacto	Menos de 1 hora
Tráfico peatonal	4 a 6 horas
Tráfico de ruedas	6 a 10 horas
% sólidos (por peso)	>25.0
Contenido VOC	93 g/L
Resistencia a la intemperie	
a 100 horas	Sin amarillamiento o pérdida de brillo
Resistencia a gasolina, líquido de frenos, solvente	Baja
Resistencia a ácidos/álcalis	Moderado
Resistencia a enrojecimiento	Excelente

* Es posible un ligero enrojecimiento o blanqueamiento de la película de sellador durante el primer o segundo ciclo de humedecimiento y secado después de la aplicación del sellador. La posibilidad de enrojecimiento se incrementa cuando EVERCLEAR VOX se humedece antes de que el sellador haya secado por completo. Este enrojecimiento inicial es recuperable cuando la fuente de agua se ha ido. El EVERCLEAR VOX completamente seco es resistente al enrojecimiento.

ENVASE / RENDIMIENTO

- Cubetas de 19 L
- Tambores de 200 L

La tasa de cobertura es de 7.4 a 9.8 m²/L (300 a 400 pies²/gal) y depende en gran medida de la textura y porosidad del sustrato.

NOTA: No aplique películas más delgadas que las recomendadas debido a que podría ocasionar decoloración y desempeño deficiente.

NORMAS / CUMPLIMIENTOS

- ASTM C 1315 (excluyendo retención de agua).
- ASTM C 309, Tipo 1, Clases A y B.
- Cumple con la USDA.

VIDA EN ANAQUEL

2 años en su empaque original sin abrir.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie.- La superficie a sellar con EVERCLEAR VOX deberá encontrarse estructuralmente sana, limpia y seca. EVERCLEAR VOX puede aplicarse sobre una capa previa de sellador acrílico de concreto. Sin embargo, cuando el químico del sellador previo es desconocido, se recomienda realizar una prueba en una sección pequeña para asegurar la compatibilidad. EVERCLEAR VOX no requiere premezclado. No adelgace o diluya el producto con agua o cualquier tipo de solvente. **Aplicación.-** Aplique EVERCLEAR VOX en una película uniforme y continua con ayuda de un rociador manual de baja presión, un rodillo de pelo corto o rodillo de espuma. Cuando se rocíe, distribuya uniformemente para asegurar una buena cobertura. Redistribuya o remueva encharcamientos o excesos de EVERCLEAR VOX antes de que seque. Siga las tasas de cobertura recomendadas para evitar aplicaciones dispares o saturadas. Para mejores resultados, se recomiendan dos capas delgadas de EVERCLEAR VOX, con un intervalo de aplicación de 1 a 2 horas como mínimo, siga la prescripción de las tasas de cobertura. **Remoción.-** Limpie el EVERCLEAR VOX curado y seco con un solvente fuerte como la acetona. Siempre siga las instrucciones de empaque y las etiquetas de advertencia.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y equipo con agua inmediatamente después del uso. Limpie las manchas con agua tibia y jabonosa mientras se encuentre húmedo. Si no se limpia inmediatamente, el sellador podría dejar residuos indeseables en las superficies pintadas, vidrio o madera.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

No permita que los contenedores de este producto se congelen durante la transportación o almacenaje. El material se vuelve inutilizable si se congela. Almacene a temperaturas entre 10 °C y 38 °C (50 °F y 100 °F).

Para mejores resultados de aplicación, la temperatura del producto deberá encontrarse entre 10 °C y 38 °C (50 °F y 100 °F) y la superficie entre 7 °C y 35 °C (45 °F y 95 °F).

EVERCLEAR VOX es compatible con la mayoría de los adhesivos para alfombra, azulejo y piso, pero se recomienda realizar una prueba entre el adhesivo y el producto para asegurar su desempeño. En todos los casos, consulte la hoja de seguridad antes de su uso.

Rev. 09.16

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx



EUCLID GROUP
EUCOMEX