



KUREZ W VOX

COMPUESTO DE CURADO CERO VOC, A BASE DE CERA

DESCRIPCIÓN

KUREZ W VOX es un compuesto de curado de emulsión de cera, transparente, a base de agua para concreto. Conserva humedad adecuadamente en el concreto nuevo, de manera que puedan desarrollarse propiedades deseadas, tales como resistencia y durabilidad.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Pavimentación de exteriores.
- Muros y columnas.
- Banquetas, guarniciones y canaletas.
- Concreto para interiores y exteriores.
- Plataformas y parapetos.
- Concreto residencial.

VENTAJAS

- Forma una eficiente barrera contra la humedad para lograr un óptimo curado del concreto.
- Ayuda con la hidratación apropiada del cemento.
- Diseñado para aplicaciones interiores o exteriores.
- Cero VOCs.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Los siguientes resultados se obtuvieron bajo condiciones de laboratorio.

Tiempo de Secado* @ 73°F, 50% HR	1 hora
Tránsito Peatonal.....	2 a 4 horas
Tránsito Vehicular.....	6 a 10 horas
Contenido VOC.....	0 g/L
Contenido de Sólidos	15%
Pérdida de Humedad (ASTM C 156).....	< 0.55 kg/m ²

*Las temperaturas bajas del concreto o del aire y/o la alta humedad relativa extenderán los tiempos de secado.

Apariencia: KUREZ W VOX es un líquido blanco, opaco. Después de la aplicación la película se seca y queda transparente. Las aplicaciones pesadas y/o exposición prolongada a la humedad provocarán que la película curada tenga una apariencia lechosa.

ENVASE / RENDIMIENTO

KUREZ W VOX viene en tambores de 55 gal (208 L) y en cubetas de 5 gal (18.9 L). La cobertura variará dependiendo de la porosidad y textura de la superficie. EVITE ACUMULACIÓN EXCESIVA. LAS APLICACIONES MÁS GRUESAS PUEDEN DAR LUGAR A DECOLORACIÓN Y UN DEFICIENTE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO.

	ft ² /gal (m ² /L)
Concreto Liso	300 (7.4)
Concreto Texturizado	200 (4.9)

VIDA EN ANAQUEL

1 año en el empaque original cerrado.

NORMAS/CUMPLIMIENTOS

- ASTM C 309, Tipo 1, Clase A
- AASHTO M 148, Tipo 1, Clase A y B
- USDA Y Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie.- Este producto está diseñado para utilizarse únicamente sobre concreto fresco. La superficie del concreto deberá terminarse primero y darle la textura deseada antes de aplicar KUREZ W VOX.

Mezclado.- Agite antes de usar. Es posible que el material se separe durante almacenamiento de largo plazo. Se recomienda agitar levemente antes de utilizar el producto.

Aplicación.- Aplique una capa uniforme con aerosol o rodillo. Puede rociar el producto con un rociador de “bomba” manual o con un rociador industrial sin aire. Si aplica con rodillo, utilice una manga de pelo corto de 3/8” (9.5 mm).

Curado.- Para lograr el mejor curado de concreto recién colocado, aplique KUREZ W VOX tan pronto como sea posible después de las operaciones de acabado y/o inmediatamente después de que desaparezca el “brillo” de la humedad en la superficie.

Remoción.- Puede retirarlo utilizando EUCO CLEAN & STRIP, restregando agresivamente. KUREZ W VOX también puede retirarse utilizando cautelosamente un rocío de agua a alta presión.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y equipo con agua jabonosa tibia antes de que seque el KUREZ W VOX.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

Nota: Este producto utiliza cera como un medio de curado. La aplicación sobre concreto allanado y liso puede dar por resultado un piso significativamente más resbaladizo

No permita que los contenedores del producto se congelen. Almacene entre 50 °F y 100 °F (10 °C y 38 °C).

Para lograr mejores resultados de aplicación, la temperatura del producto debe ser de entre 50 °F y 100 °F (10 °C y 38 °C) con temperaturas ambiente y de la superficie de entre 45 °F y 110 °F (7 °C y 45 °C).

Antes de la instalación, es necesario retirar por completo adhesivos, capas u otros recubrimientos.

No utilice como elemento para interferir con la adhesión para construcciones inclinadas.

No exponga a la lluvia ni agua durante 12 horas después de la aplicación.

No debe utilizarse en paneles de concreto arquitectónico, a menos que se planee su remoción completa.

No adelgace este producto con agua ni con otros solventes.

En todos los casos, consulte la Hoja de Datos de Seguridad, antes de utilizar el producto.

Rev. 09.16

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx



EUCOMEX
EUCLID GROUP